

SCHÖNOX®

FLOORLASTIC EXTRA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТА **10.53**

Дисперсионный клей без содержания растворителей

Предназначен для приклеивания ПВХ и эластичных виниловых напольных покрытий на соответствующие впитывающие основания внутри помещений.

Характеристика продукта	<ul style="list-style-type: none">▪ Для использования внутри помещений▪ Допускается для приклеивания в полувлажном состоянии▪ Не содержит растворителей в соответствии с TRGS 610▪ Низкий расход / высокая кроющая способность▪ Пригоден для применения в условиях действия нагрузок от литых колес в соответствии с EN 12 529▪ Допускается для применения в системах с отоплением пола▪ Высокая тягучесть▪ Короткое время выдержки▪ Легкость нанесения▪ Подходит для всех выравнивающих составов SCHÖNOX®▪ Быстрый набор адгезионной прочности
Области применения	<p>SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA пригоден для приклеивания следующих материалов:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Напольные ПВХ покрытия▪ Эластичные виниловые напольные покрытия▪ Натуральное покрытие SCHÖNOX TS <p>на подходящих впитывающих основаниях в жилых и общественных зонах (внутренние помещения).</p>
Технические данные	<ul style="list-style-type: none">▪ Основа: дисперсионная синтетическая смола со связующими добавками▪ Цвет: бежевый▪ Плотность: 1,45 кг/л▪ Температура хранения: не ниже +5 °C▪ Температура нанесения: температура пола не ниже +15 °C▪ Расход материала: зубчатый шпатель ТКВ А1-А2: 300-350 г/м²▪ Время выдержки: прибл. 20 минут▪ Открытое время: прибл. 60 минут▪ Время высыхания: прибл. 24 часа▪ Окончательная прочность: прибл. через 72 часа <p>Все значения являются приблизительными и варьируются в зависимости от климатических условий и в соответствии с впитывающей способностью оснований и средствами нанесения.</p>
Требования к основанию	<ul style="list-style-type: none">▪ Соответствующая прочность и несущая способность, стабильность и постоянная сухость.▪ Отсутствие на поверхности частиц, которые снижают адгезию, например, пыли, грязи, масла, жира и отслаивающихся участков.▪ Прочные, ровные поверхности, даже с впитывающей способностью, пригодные для эксплуатации, получают с помощью выравнивающих составов SCHÖNOX; толщина слоя для паронепроницаемых покрытий, а также для не впитывающих оснований составляет не менее 2 мм.▪ В отношении требований к основаниям для конкретных покрытий следует обращаться к технической информации производителя этих покрытий.▪ Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих стандартов, нормативов и технических описаний.

Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA представляет собой дисперсионный клей без содержания растворителей, перед применением требуется тщательно перемешать. ▪ Покрытия, укладываемые с использованием SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA, должны отвечать требованиям стандартов, не создавать внутренних напряжений и занимать горизонтальное положение. ▪ Распределите клей равномерно по основанию с помощью зубчатого шпателя или валика. Не допускайте образования комков. ▪ Рекомендуемые размеры шпателя: ▪ ПВХ с гладким основанием: ТКВ А1 ▪ ПВХ со ребристым основанием: ТКВ А2 ▪ Упругий винил: ТКВ А1 ▪ Необходимое количество клея определяется структурой обратной поверхности покрытия, подложки. Обеспечьте достаточное её смачивание. ▪ Укладку паронепроницаемых влагонепитывающих покрытий на впитывающие основания следует выполнять на клей в фазе "полувлажного состояния". ▪ После нанесения слоя без образования пузырей притрите покрытие, а по истечении времени выдержки притрите снова или прикатайте его. ▪ Подождите, как минимум, 24 часа, прежде чем выполнять герметизацию (проварку) стыков. ▪ Этапы укладки: ▪ "фаза полувлажного состояния": начало фазы контакта, клеевая кромка прозрачная, начинается загустение. Клеевая кромка еще полностью не просохла. ▪ Непосредственное приклеивание к остаткам старого клея может привести к взаимодействию клеев с появлением неприятных запахов.
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20,0 кг, пластмассовое ведро
Хранение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Храните SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA в прохладных, сухих условиях, не допуская замерзания. ▪ Срок хранения 1 год (в закрытой упаковке). ▪ Вскрытые упаковки необходимо немедленно закрывать и использовать как можно быстрее. ▪ Образовавшуюся пленку необходимо удалить; не примешивать ее с клеем.
Утилизация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистите тару полностью и утилизируйте её в соответствии с правилами. ▪ При утилизации остатков продукта, сточных вод и контейнеров с прилипшими остатками продукта соблюдайте требования местного государственного законодательства.
GISCODE (ГИСКОД – для различения групп продуктов с некоторыми общими опасными характеристиками)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D1 – дисперсионные клеи и грунтовки, не содержащие растворителей
EPD – Декларация производителя	<p>Компания SCHÖNOX GmbH, являющаяся официальным членом Немецкой ассоциации предприятий строительной химии и Союза производителей клеев (Deutsche Bauchemie und Industrieverband Klebstoffe), заявляет, что данный продукт удовлетворяет критериям для продуктов на дисперсионной основе класса А.</p>
Класс вида опасности	<p>не применимо</p>
Инструкция	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Немедленно после использования промойте инструменты в воде с низким поверхностным натяжением. ▪ Немедленно протирайте поверхности покрытия от грязи и удаляйте остатки пленки с помощью подходящего чистящего средства (например, SCHÖNOX FIX CLEAN). ▪ Следуйте инструкциям производителя по укладке покрытия. В случае сомнений рекомендуется провести пробные испытания на небольшом

	<p>опытном участке.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Необходимо следовать требованиям, изложенным в брошюре BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textile Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".
	<p>Следует соблюдать применимые рекомендации, руководящие указания, правила DIN и требования паспортов безопасности наряду с общепризнанными архитектурными и инженерными правилами. Компания гарантирует, что ее продукция отгружается с завода в безупречном состоянии. Несмотря на то, что наши рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний и практическом опыте, они могут обеспечить только общее руководство без гарантии в отношении характеристик продукта, поскольку мы не имеем никакого влияния на условия, существующие на строительной площадке, выполнение работ или способ обработки. Настоящее техническое описание продукта заменяет все предыдущие издания.</p>
	<p>Система менеджмента SCHÖNOX сертифицирована по стандартам ISO 9001 и 14001 Немецким обществом по вопросам сертификации систем контроля качества (DQS)</p>
	<p>SCHÖNOX GmbH P.O. Box 11 40 D-48713 Rosendahl / Germany (Германия) Телефон +49 (0) 2547-910-0 Факс +49 (0) 2547-910-101 Адрес электронной почты: info@schoenox.de http://www.schoenox.com</p>