

Дисперсионный клей без содержания растворителей

Подходит для наклеивания текстильных покрытий, например, с синтетической подложкой, иглопробивного ковровина, покрытия из натуральных волокон с подложкой, а также линолеума, напольных покрытий из ПВХ и эластичных виниловых напольных покрытий, на соответствующие впитывающие основания внутри помещений.

Характеристика продукта	<ul style="list-style-type: none"> ▪ для внутреннего применения ▪ подходит для адгезии во влажном состоянии ▪ не содержит растворителей в соответствии с TRGS 610 ▪ низкий расход/высокая кроющая способность ▪ пригоден для применения в условиях действия нагрузок от литых колес в соответствии с EN 12 529 ▪ пригоден для мытья шампунем в соответствии с RAL 991 A2 ▪ пригоден для применения в системах отопления пола ▪ высокая тягучесть ▪ короткое время выдержки ▪ легкость нанесения ▪ подходит для всех выравнивающих составов SCHÖNOX ▪ быстрый набор адгезионной прочности
Области применения	<p>SCHÖNOX UNITECH предназначен для приклеивания следующих покрытий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ напольные покрытия из ПВХ ▪ эластичные виниловые напольные покрытия ▪ линолеумные покрытия SCHÖNOX TS ▪ текстильные покрытия <ul style="list-style-type: none"> - с основой из ПВХ - с конструкцией подложки без наполнителя - с синтетической вспомогательной подложкой или джутовой подложкой - с подходящей нетканой подложкой ▪ однослойный или многослойный иглопробивной ковровин ▪ покрытия из природного волокна с подложкой, например, кокосовое волокно и сизаль ▪ линолеумные покрытия в листах <p>на подходящих впитывающих основаниях в жилых и общественных зонах (внутренние помещения).</p>
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Основа: дисперсионная синтетическая смола со связующими добавками ▪ Цвет: кремовато-бежевый ▪ Плотность: 1,39 кг/л ▪ Температура хранения: не ниже +5 °C ▪ Температура нанесения: температура пола не ниже +15 °C ▪ Расход материала: <ul style="list-style-type: none"> зубчатый шпатель ТКВ А1-А2: 300-350 г/м² зубчатый шпатель ТКВ В1-В2: 400-500 г/м² ▪ Время выдержки: приблизительно 5-10 минут ▪ Время схватывания: приблизительно 15-30 минут ▪ Время высыхания: приблизительно 24 часа ▪ Окончательная прочность: приблизительно через 72 часа <p>Все значения являются приблизительными и варьируются в зависимости от климатических условий и в соответствии с впитывающей способностью оснований и средствами нанесения.</p>

<p>Требования к основанию</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соответствующая прочность и несущая способность, размерная стабильность и постоянная сухость. ▪ Отсутствие остатков веществ, которые снижают адгезию, например, пыли, грязи, масла, жира и отслаивающихся частиц. ▪ Прочные, ровные поверхности, даже с впитывающей способностью, пригодные для эксплуатации, получают с помощью выравнивающих составов SCHÖNOX; толщина слоя для паронепроницаемых покрытий, а также для не впитывающих оснований составляет не менее 2 мм. ▪ В отношении требований к основаниям для конкретных покрытий следует обращаться к технической информации производителя этих покрытий. ▪ Необходимо соблюдать требования соответствующих действующих стандартов, нормативов и технических описаний.
<p>Рекомендации по нанесению</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCHÖNOX UNITECH представляет собой дисперсионный клей без содержания растворителей, который требует тщательного перемешивания перед применением. ▪ Покрытия, укладываемые с использованием SCHÖNOX UNITECH, должны отвечать требованиям стандартов, не создавать внутренних напряжений и занимать горизонтальное положение. ▪ Распределите клей равномерно по основанию с помощью зубчатого шпателя. Не допускайте образования комков клея. ▪ Рекомендуемые размеры шпателя: <ul style="list-style-type: none"> - ПВХ с ровной подложкой: ТКВ А1 - ПВХ со структурированной подложкой: ТКВ А2 - Упругий винил: ТКВ А1 - Текстильные покрытия с подложкой из ПВХ и звукоизоляционный материал: ТКВ А2 - Текстильные покрытия: ТКВ В1/В2 - Линолеум/натуральный линолеум «corkment»: ТКВ В1 ▪ Надлежащее количество клея определяется подложкой покрытия. Обеспечьте достаточное смачивание. ▪ Укладку не диффузионных водонепроницаемых покрытий на впитывающие основания следует выполнять во время "фазы полумокрого состояния". ▪ Укладку линолеума и диффузионных водонепроницаемых покрытий, например, иглопробивного коврового материала, на впитывающие основания следует выполнять во время "фазы мокрого состояния". ▪ Особенно при работе с линолеумом обратите внимание на короткое время схватывания клея. ▪ Расстояние между листами линолеума должно составлять не менее толщины почтовой открытки. ▪ После нанесения слоя без образования пузырьков притрите покрытие, а по истечении времени выдержки притрите снова или прикатайте его. ▪ Подождите, как минимум, 24 часа, прежде чем выполнять герметизацию стыков. ▪ Этапы укладки: <ul style="list-style-type: none"> - "фаза влажного состояния": нанесенный клей еще не проявляет признаков загустения. - "фаза полумокрого состояния": начало фазы контакта, клеевая кромка прозрачная, начинается загустение. Клеевая кромка еще полностью не просохла. ▪ Непосредственное приклеивание к остаткам старого клея может привести к взаимодействию клеев с появлением неприятных запахов.

Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20,0 кг, пластмассовое ведро
Хранение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Храните SCHÖNOX UNITECH в прохладных, сухих условиях, не допуская замерзания. ▪ Срок хранения 1 год (в закрытой упаковке). ▪ Вскрытые мешки необходимо немедленно закрывать и использовать как можно быстрее. ▪ Образовавшуюся пленку необходимо удалить; не примешивать ее с клеем.
Утилизация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Очистите тару полностью и утилизируйте её в соответствии с правилами. ▪ При утилизации остатков продукта, сточных вод и контейнеров с прилипшими остатками продукта соблюдайте требования местного государственного законодательства.
GISCODE (ГИСКОД – для различения групп продуктов с некоторыми общими опасными характеристиками)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D1 – дисперсионные клеи и грунтовки, не содержащие растворителей
Класс вида опасности	<ul style="list-style-type: none"> ▪ не применимо
Инструкция	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Немедленно после использования промойте инструменты в воде с низким поверхностным натяжением. ▪ Немедленно протирайте поверхности покрытия от грязи и удаляйте остатки пленки с помощью подходящего чистящего средства (например, SCHÖNOX FIX CLEAN). ▪ Следуйте инструкциям производителя по укладке покрытия. В случае сомнений рекомендуется провести пробные испытания на небольшом опытном участке. ▪ Необходимо следовать требованиям, изложенным в брошюре BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textile Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".
	<p>Следует соблюдать применимые рекомендации, руководящие указания, правила DIN и требования паспортов безопасности наряду с общепризнанными архитектурными и инженерными правилами. Компания гарантирует, что ее продукция отгружается с завода в безупречном состоянии. Несмотря на то, что наши рекомендации по использованию основаны на результатах испытаний и практическом опыте, они могут обеспечить только общее руководство без гарантии в отношении характеристик продукта, поскольку мы не имеем никакого влияния на условия, существующие на строительной площадке, выполнение работ или способ обработки. Настоящее техническое описание продукта заменяет все предыдущие издания.</p>
	<p>Система менеджмента SCHÖNOX сертифицирована по стандартам ISO 9001 и 14001 Немецким обществом по вопросам сертификации систем контроля качества (DQS)</p>
	<p>SCHÖNOX GmbH P.O. Box 11 40 D-48713 Rosendahl / Germany (Германия) Телефон +49 (0) 2547-910-0 Факс +49 (0) 2547-910-101 Адрес электронной почты: info@schoenox.de http://www.schoenox.com</p>