

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-260 PurCem®

САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ, ГЛЯНЦЕВОЕ, ПОЛИУРЕТАН – ЦЕМЕНТНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗКАХ

ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-260 PurCem® многокомпонентное, цветное, водно-дисперсионное самовыравнивающееся напольное покрытие с глянцевой поверхностью. Обладает гладкой поверхностью с высокой абразивной стойкостью. Обычно толщина покрытия слоя составляет 1,5 – 3 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-260 PurCem® только для профессионального применения. Sikafloor®-260 PurCem® применяется в качестве слоя на сдир, основного и финишного слоя в системе Sikafloor® PurCem® Gloss, в областях со средней и высокой нагрузкой, высокого химического воздействия и абразивного износа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая химическая стойкость
- Глянцевая стойкая к абразивному износу поверхность
- Высокая механическая стойкость
- Высокая температура стеклования
- Без примесей / без запаха
- Не содержит ЛОВ
- Может быть нанесен на влажное основание

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствует стандарту DIBt (2010) и AgBB для применения внутри помещений. Отчет № 392-2014-00156701CE. Eurofin Product Testing.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Материал для стяжки из полимерной смолы согласно EN 13813:2002, Декларация о соответствии 81392218, и обладает CE маркировкой.
- Taint potential. Отчет № S/REP/134217/1 Campden BRI (Chipping Campden (Ltd)).
- Одобрено для использования в пищевой промышленности. Сертификат соответствия позволяет безопасно использовать в качестве напольного покрытия в пищевой промышленности. Краткосрочный контакт покрытия с продуктами питания безопасен, так как гигиенические нормы не нарушены. Отчет № 38653U14. ISEGA Forschungsund Untersuchungs-Gesellschaft mbH.
- Обеспечивает легкость чистки. Clean Room Suitable Material (Riboflavin test) test report SI 1501-752, Sikafloor®-260 PurCem®. Fraunhofer Institute for Manufacturing and Engineering and Automation IPA.
- Биологическая стойкость. Clean Room Suitable Material Test report SI 1412-740, Sikafloor®-260 PurCem®.
- Испытание на огнестойкость LGAI Technological Center Отчет № 15/9284-338, часть 2.
- Испытание на сопротивление скольжению в соответствии с DIN EN 13036-4:2011-12 performed at MPI Prüfinstitut report no. Отчет № 13 1026 - SRT/1.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Химическая основа | Полиуретан-цемент на водной основе | | |
| Упаковка | Часть А | 5.00 кг | пластиковый бак |
| | Часть В | 5.00 кг | пластиковая канистра |
| | Часть С | 15.00 кг | ламинированный двойной бумажный мешок |
| | Часть А+В+С: 25.0 кг готовые к смешиванию упаковки | | |
| Внешний вид / цвет | Часть А | цветная жидкость | |
| | Часть В | коричневая жидкость | |
| | Часть С | порошок серого цвета | |
| | Стандартные цвета: Бежевый, Серый пыльный, Зеленый, Желтый, Синий ночной, Красный, Серый галечный, Отдаленно-серый | | |
| Срок годности | Часть А | 9 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. | |
| | Часть В | 12 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. | |
| | Часть С | 6 месяцев с даты производства. Беречь от влаги. | |
| | Условия хранения | | |
| При правильном хранении в оригинальной невскрытой и неповрежденной упаковке, в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. | | | |
| Плотность | Часть А+В+С смесь | ~ 1,9 кг/л | (EN ISO 2811-1) |
| | Значение плотности при +20 °С | | |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Твердость по Шору D | ~80 | (ASTM D 2240) |
| Прочность на сжатие | ~50 Н/мм ² (28 дней при +23 °С / 50% отн. влажн.) | (BS EN 13892-2) |
| Прочность на растяжение при изгибе | ~15 Н/мм ² (28 дней при +23 °С / 50% отн. влажн.) | (BS EN 13892-2) |
| Прочность сцепления при растяжении | Разрушение по бетону | (EN 1542) |
| Класс пожарной опасности | Vfl-s1 | (EN 13501-1) |

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss | Гладкое глянцевое полиуретан – цементное покрытие PURCEM для эксплуатации при средних и тяжелых нагрузках. |
| Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss | Высоконаполненное глянцевое, полиуретан – цементное покрытие PURCEM, с лёгким противоскользким эффектом для эксплуатации при средних и тяжелых нагрузках. |
| Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss | Высоконаполненное глянцевое, полиуретан – цементное покрытие PURCEM, со средним противоскользким эффектом для эксплуатации при средних и тяжелых нагрузках. |
| Sikafloor® PurCem® HB-23 Gloss | Высоконаполненное глянцевое, полиуретан – цементное покрытие PURCEM, с высоким противоскользким эффектом для эксплуатации при средних и тяжелых нагрузках. |
| Sikafloor® PurCem® HB-26 Gloss | Высоконаполненное глянцевое, полиуретан – цементное покрытие PURCEM, с лёгким противоскользким эффектом для эксплуатации при средних и тяжелых нагрузках. |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| Пропорция смешивания | Часть А : В : С = 1 : 1 : 3 (размер упаковки = 5 : 5 : 15) по весу Смешивать только полные комплекты. | | |
| Температура воздуха | +10 °С мин. / +35 °С макс. | | |
| Расход | ~1,8 кг/м ² /мм | | |
| Толщина слоя | Слой на сдир: 0,5–1,5 мм Основной слой: 1,5–3 мм | | |
| Относительная влажность воздуха | 80 % макс. | | |
| Точка росы | Остерегайтесь образования конденсата! Основание и незатвердевший пол должны иметь температуру, по меньшей мере, на 3 °С выше точки росы для сокращения риска образования конденсата или выцветания. | | |
| Температура основания | +10 °С мин. / +35 °С макс. | | |
| Влажность основания | Материал может быть нанесен на бетонное основание с высоким содержанием влаги (6% измерено Tramex). Без стоячей воды. Убедитесь в отсутствии капиллярного подсоса влаги. Поверхность визуально должна быть сухой. Минимальная прочность на отрыв бетонного основания 1,5 Н/мм ² . Проверьте повышение влажности. | | |
| Время жизни | Температура | Время | |
| | +10 °С | ~ 35–40 минут | |
| | +20 °С | ~ 22–25 минут | |
| | +30 °С | ~ 15–18 минут | |
| | +35 °С | ~ 12–15 минут | |
| Время отверждения | Перед нанесением Sikafloor®-260 PurCem® | | |
| | Температура основания | Минимум | Максимум |
| | +10 °С | 24 часа | 72 часа |
| | +20 °С | 24 часа | 48 часов |
| | +30 °С | 12 часов | 24 часа |
| +35 °С | 12 часов | 24 часа | |
| Значения времени приблизительные и зависят от изменяющихся внешних условий и состояния основания, в частности от температуры и относительной влажности. Если вместо слоя на сдир применяется другой праймер, пожалуйста см. лист технического описания на соответствующий материал. Перед нанесением Sikafloor® PurCem® убедитесь что слой на сдир или праймер полностью затвердел. | | | |

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как грязь, масло, жир и различных пропиток основания. Вся пыль, рыхлый и сыпучий материал должны быть полностью удалены со всех поверхностей перед нанесением продукта, предпочтительно с помощью пылесоса. Прочность на отрыв должна быть не меньше 1,5 Н/мм². В случае сомнений сделайте пробное покрытие.

СМЕШИВАНИЕ

Сначала перемешайте компонент А (пигментированную жидкость) в ведре 10 – 15 сек. Затем до-

бавьте компонент В (коричневая жидкость) в компонент А и смешивайте вместе в течение 15 – 30 секунд. Используйте низкоскоростной электрический миксер для достижения однородности смеси. Затем добавьте компонент С в А + В одновременно перемешивая. Когда мешок с компонентом С пуст, продолжайте перемешивать еще 3 мин. в зависимости от температуры и эффективности смесителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением следует проверить влажность основания, относительную влажность воздуха и точку росы. Sikafloor®-260 PurCem® как слой на сдир можно наносить с помощью стального шпателя. Sikafloor®-260 PurCem® как основной слой можно наносить с помощью зубчатого шпателя или штырьковой раклей, до желаемой толщины или

стального шпателя. Удалите воздух с помощью игольчатого валика. Для получения дополнительной информации см. соответствующее технологическое описание.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования очистить весь инструмент с помощью растворителя Thinner C. Затвердевший материал убирается только механическим путем.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sikafloor® PurCem® Gloss технологический регламент
- Sika® технологический регламент Перемешивание и нанесение систем покрытий
- Sika® технологический регламент Оценка и подготовка основания
- Sikafloor® PurCem® технологический регламент

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносить на РСС (полимерцементные, цементные растворы), которые могут расширяться из-за влаги, если они герметизированы непроницаемой смолой.
- При использовании Sikafloor®-260 PurCem® в закрытых помещениях следует обеспечить хорошую вентиляцию.
- Свежеуложенный Sikafloor®-260 PurCem®, необходимо защищать от влаги, конденсата и воды в течение, по меньшей мере, 24 часов.
- Защитите основание во время нанесения от конденсации из труб или любых утечек сверху.
- Не наносить на потрескавшиеся или испорченные основания
- Перед началом эксплуатации и контактом с продуктами питания всегда следует выдержать минимум 48 часов после нанесения продукта.
- Продукты из ассортимента Sikafloor® -PurCem® подвержены обесцвечиванию при воздействии УФ-излучения. Если это происходит, другие качества продукта не ухудшаются. Подходит для применения снаружи, если возможные изменения цвета приемлемы для заказчика.
- При условиях способствующих медленной полимеризации материала и механической нагрузки на покрытие, возможно появление загрязнений на поверхности. В этом случае, для удаления загрязнений рекомендуется применять влажную ветошь. В течении первых трех дней с момента нанесения покрытия, избегайте мойку пола водой.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

Согласно Директиве ЕУ 2004/42, предельно допустимое содержание ЛОВ в готовом к использованию продукте составляет 140 г/л (Пределы 2010г) (Категория продукта IIA / j тип wb). Sikafloor®-260 PurCem®, не содержит ЛОВ в готовом к использованию продукте.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта
Sikafloor®-260 PurCem®
Январь 2018, Версия 01.01
020814020020000021

Sikafloor-260PurCem-ru-RU-(01-2018)-1-1.pdf