

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sikafloor®-304 W

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПОЛОВ SIKA COMFORTFLOOR®

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-304 W двухкомпонентное полиуретановое покрытие на водной основе с матовым блеском и низким содержанием ЛОВ.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor®-304 W только для профессионального применения.  
Матовое защитное покрытие для систем полов Sika ComfortFloor®

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### LEED Rating:

Sikafloor®-304 W соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2: Low- Emitting Materials: Paints & Coatings  
EPA Метод испытания 24 Содержание ЛОВ < 100 г/л.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Материал для стяжки из полимерной смолы согласно EN 13813:2002, Декларация о соответствии 02 08 01 04 005 0 000002 1041, сертифицирован уполномоченным органом производственного контроля по сертификации 0620, и обладает CE маркировкой.
- Покрытие для защиты поверхности бетона в соответствии с EN 1504-2:2004, Декларация о соответствии 02 08 01 04 005 0 000002 1041, сертифицирована уполномоченным органом производственного контроля по сертификации 0620, и обладает CE маркировкой.
- Испытания по уровню эмиссии проведены группой Eurofins по системе оценки AgBB и согласно указаниям DiBt (AgBB – Комитет по оценке безопасности строительных материалов для здоровья, DiBt –Институт технологий строительства Германии). Отбор образцов, испытания и оценка результатов выполнены согласно требованиям ISO-16000, Отчет № 770027В.
- Пожарная классификация в соотв. с EN 13501-1 Отчет № KB-Hoch-090971, Test institute Hoch, Германия.
- Сертификат биологической стойкости Sikafloor-304W CSM Сертификат соответствия - ISO 846, очень хороший - Отчет № SI 1108-533 Fraunhofer IPA, Германия.

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

|   |                       |                                      |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Химическая основа   | Полиуретан            |                                      |
| Упаковка  | Часть А               | 6.0 кг контейнеры                    |
|   | Часть В               | 1,5 кг контейнеры                    |
|   | Часть А+В             | 7,5 кг готовые к использованию блоки |
| Внешний вид / цвет  | Смола- часть А        | Белый, жидкий                        |
|   | Отвердитель - часть В | Желтоватый, жидкий                   |
| Sikafloor®-304W матовое после окончательного отверждения. |                       |                                      |

|                                    |   |                                   |                     |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Срок годности                      | Часть А:  | 6 месяцев от даты производства    |                     |
|                                    | Часть В:  | 12 месяцев от даты производства   |                     |
| Условия хранения                   | Продукт должен храниться в невскрытой заводской упаковке, в сухих условиях, в защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от +5 °С до +30 °С. |                                   |                     |
| Плотность                          | Часть А   | ~ 1,05 кг/л                       | (DIN EN ISO 2811-1) |
|                                    | Часть В   | ~ 1,13 кг/л                       |                     |
|                                    | Смесь   | ~ 1,07 кг/л (Разбавляют 5% водой) |                     |
| Все значения приведены для +23 °С. |   |                                   |                     |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|              |  |
|--------------|--|
| Химстойкость | Материал устойчив ко многим химикатам. Для получения подробной информации обратитесь в технический центр Sika. |
|--------------|--|

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Системы | Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию: |   |
|         | <b>Sika Comfortfloor® PS-24</b>                     | Бесшовное, гладкое, с низким содержанием летучих органических соединений, эластичное, полиуретановое напольное покрытие опционально с цветными чипсами                  |
|         | <b>Sika Comfortfloor® PS-64</b>                     | Монолитное, гладкое, с низким содержанием летучих органических соединений, звукоизолирующее эластичное полиуретановое напольное покрытие опционально с цветными чипсами |
|         | <b>Sika Comfortfloor® PS-66</b>                     | Бесшовное, гладкое, с низким содержанием летучих органических соединений, полиуретановое напольное покрытие опционально с цветными чипсами                              |

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Пропорция смешивания            | Часть А : часть В = 80 : 20 (по массе)  |
| Расход                          | ~0,13 кг/м <sup>2</sup> /слой<br>Приведенные значения являются приблизительными и не учитывают дополнительного расхода на пористость и рельеф поверхности, потери и т.д.  |
| Температура воздуха             | От +10 °С мин. / +30 °С макс.   |
| Относительная влажность воздуха | 75 % макс.<br>Во время твердения влажность не должна превышать максимального значения 75 %. Для удаления излишков влаги с твердеющего материала следует обеспечить вентиляцию.  |
| Точка росы                      | Не допускать образования конденсата!<br><br>Для сокращения риска образования конденсата и последующих выцветов на напольном покрытии температура основания и незатвердевшего покрытия должна минимум на 3°С превышать температуру точки росы. |
| Температура основания           | От +10 °С мин. до +30 °С макс.  |

| Время жизни   | Температура  |                     | Время                        |                  |        |            |            |         |
|---|--|---------------------|------------------------------|------------------|--------|------------|------------|---------|
|   | +10 °C   |                     | ~ 50 минут                   |                  |        |            |            |         |
|   | +20 °C   |                     | ~ 30 минут                   |                  |        |            |            |         |
|   | +30 °C   |                     | ~ 20 минут                   |                  |        |            |            |         |
| Предупреждение: Окончание срока жизнеспособности смеси незаметно.   |  |                     |                              |                  |        |            |            |         |
| Время отверждения   | Перед нанесением следующего слоя Sikafloor®-304 W выдержать: |                     |                              |                  |        |            |            |         |
|   | Температура основа-ния                                       | Минимум             | Максимум                     |                  |        |            |            |         |
|   | +10 °C   | 26 часов            | 4 дня                        |                  |        |            |            |         |
|   | +20 °C   | 16 часов            | 3 дня                        |                  |        |            |            |         |
| +30 °C  | 12 часов   | 2 дня               |                              |                  |        |            |            |         |
| Относительная влажность основания макс. 70% и хорошая вентиляция. Приведенные значения времени являются приблизительными и зависят от внешних условий, в частности, от температуры и относительной влажности воздуха. |  |                     |                              |                  |        |            |            |         |
| Готовность к эксплуатации   | Температура  | Пешеходная нагрузка | Легкая транспортная нагрузка | Полное твердение |        |            |            |         |
|   |  |                     |                              |                  | +10 °C | ~ 30 часов | ~ 48 часов | ~ 6 дня |
|   |  |                     |                              |                  | +20 °C | ~ 16 часов | ~ 24 часа  | ~ 4 дня |
|   |  |                     |                              |                  | +30 °C | ~ 12 часов | ~ 18 часов | ~ 3 дня |
| Примечание: Приведенные значения времени являются примерными и зависят от изменяющихся внешних условий.   |  |                     |                              |                  |        |            |            |         |

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как грязь, масло, жир и различных пропиток основания. Вся пыль, рыхлый и сыпучий материал должны быть полностью удалены со всех поверхностей перед нанесением продукта, предпочтительно с помощью пылесоса. Прочность на отрыв не должна быть меньше 1,5 Н/мм<sup>2</sup>. В случае сомнений сделайте пробное покрытие.

### СМЕШИВАНИЕ

Перед смешиванием компонентов перемешать Компонент А механическим способом. После добавления компонента В в А непрерывно смешивать компоненты до получения однородной консистенции. Во время смешивания компонентов А и В добавьте 5-7% чистой воды. Для обеспечения тщательного смешивания следует перелить материалы в другой контейнер и снова смешать их до получения качественного результата. После перемешивания дайте материалу отдохнуть в течение 10 минут. Во избежание чрезмерного воздухововлечения не следует превышать необходимое время смешивания.

#### Смесительные инструменты:

Для перемешивания компонентов продукта Sikafloor®-304 W необходимо использовать низкоскоростную электрическую мешалку (300 – 400 об/мин) или другой подходящий инструмент.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ проверьте влажность основания, относительную влажность воздуха и точку росы. Равномерно распределите Sikafloor®-304 W с помощью нейлонового валика с коротким ворсом. Sikafloor®-304 W можно также наносить при помощи безвоздушного распылителя. Бесшовное покрытие можно получить, укладывая материал по «мокрой кромке».

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Непосредственно после использования промыть все инструменты и оборудование водой. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

#### Качество и подготовка основания

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Оценка и подготовка поверхности для системы полов".

#### Инструкция по применению

Пожалуйста, обратитесь к технологическому описанию Sika: "Смешивание и нанесение покрытий".

#### Уход

Пожалуйста, обратитесь к "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свеженанесенное покрытие Sikafloor®-304 W необходимо защищать от влаги, конденсата и воды, по меньшей мере, в течение 7 дней (+20 °C).
- Неровности оснований, а также грязевые включения не могут быть выровнены тонкими слоями герметизирующего покрытия. В этой связи, перед нанесением продукта необходимо зачистить обрабатываемую поверхность и прилегающие участки.
- Если требуется нагрев, не используйте газовые, масляные, парафиновые или другие виды топлива, они выделяют большое количество CO<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>O, что может отрицательно сказаться на отделке. Для обогрева используйте только электрические отопительные приборы.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

### ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

Согласно Директиве ЕУ 2004/42, предельно допустимое содержание ЛОВ в готовом к использованию продукте составляет 140 г/л (Пределы 2010г) (Категория продукта IIA / j тип sb). Максимальное содержание ЛОВ в готовом к использованию продукте Sikafloor®-304 W составляет < 140 г/л.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при усло-

вии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»  
141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс. +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



Техническое описание продукта  
Sikafloor®-304 W  
Январь 2018, Версия 03.01  
020812060030000001

Sikafloor-304W-ru-RU-(01-2018)-3-1.pdf

