

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikaplan® SGmA-15

ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАЛЛАСТНЫХ КРОВЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Sikaplan® SGmA-15 многослойная полимерная мембрана на основе высококачественного поливинилхлорида (ПВХ) с внутренним армированием стеклохолстом, соответствует стандарту EN 13956.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная мембрана для кровель с балластом (например, гравий, бетонные плиты, «зеленая» кровля (интенсивное и экстенсивное озеленение), террасы с пешеходным движением):

- Свободная укладка с балластом;
- Зеленые кровли;
- Эксплуатируемые кровли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность размеров за счет армирования стеклохолстом.
- Высокая проницаемость водяного пара (паропроницаемость).
- Стойкость к любым воздействиям окружающей среды.
- Высокое сопротивление механическим воздействиям.
- Устойчивость к микроорганизмам.
- Устойчивость к прорастанию корней.
- Сварка горячим воздухом, без использования открытого пламени.
- Специальная рецептура для укладки ниже уровня грунта, включая открытые автостоянки, клумбы, фундаменты, балконы, террасы и укладка на сборные плиты перекрытия.
- Подвергается вторичной переработке.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Полимерные мембраны для обеспечения водонепроницаемости кровли соответствуют EN 13956, сертифицированы уполномоченным органом 1213-CPD-3914 и наделены маркировкой CE.
- Огнестойкость в соответствии со стандартом EN 13501-1.
- Устойчивость к прорастанию корней в соответствии с FLL-Test Procedure.
- Выданы официальные сертификаты подтверждения качества.
- Контроль и экспертиза со стороны испытательных лабораторий.
- Система менеджмента качества в соответствии с EN ISO 9001/14001.
- Производство в соответствии с политикой ответственного ухода в химической промышленности

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Кол-во в упаковке:	Смотри прайс-лист	Смотри прайс-лист
	Длина рулона:	15.00 м	20.00 м
	Ширина рулона:	2.00 м	2.00 м
	Вес рулона:	57.00 кг	76.00 кг
Внешний вид / цвет	Поверхность:	слегка текстурная	
	Цвета:		
	Верхняя поверхность:	бежевая	
Нижняя поверхность:	бежевая		
Срок годности	5 лет от даты изготовления при соблюдении условий хранения в неповрежденной оригинальной упаковке.		
Условия хранения	Рулоны должны храниться в горизонтальном положении на паллетах без прямого воздействия солнечного света, дождя и снега. Не штабелировать паллеты с рулонами во время транспортировки или хранения.		
Классификация материала	EN 13956		
Видимые дефекты	Соответствует		(EN 1850-2)
Длина	15.00 / 20.00 м (-0 % / +5 %)		(EN 1848-2)
Ширина	2.00 м (-0.5 % / +1 %)		(EN 1848-2)
Эффективная толщина	1.5 мм (-5 % / +10 %)		(EN 1849-2)
Ровность	≤30 мм		(EN 1848-2)
Ровность	≤10 мм		(EN 1848-2)
Удельный вес	1.9 кг/м ² (-5 % / +10 %)		(EN 1849-2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на пробой	твёрдое основание	≥ 600 мм	(EN 12311-2)
	мягкое основание	≥ 1000 мм	
Прочность при статическом нагружении	мягкое основание	≥ 20 кг	(EN 12730)
	твёрдое основание	≥ 20 кг	
Стойкость к прорастанию корней	Соответствует		(EN 13948)
Прочность на растяжение	продольное (md) ¹⁾	≥ 9.5 Н/мм ²	(EN 12311-2)
	поперечное (cmd) ²⁾	≥ 8.5 Н/мм ²	
<small>¹⁾ md = вдоль рулона ²⁾ cmd = поперёк рулона</small>			
Растяжение	продольное (md) ¹⁾	≥ 200 %	(EN 12311-2)
	поперечное (cmd) ²⁾	≥ 200 %	
<small>¹⁾ md = вдоль рулона ²⁾ cmd = поперёк рулона</small>			
Стабильность размеров	продольное (md) ¹⁾	≤ 0.3 %	(EN 1107-2)
	поперечное (cmd) ²⁾	≤ 0.3 %	
<small>¹⁾ md = вдоль рулона ²⁾ cmd = поперёк рулона</small>			
Прочность шва	≥500 Н/50 мм		(EN 12317-2)
Гибкость при низких температурах	≤-25 °С		(EN 495-5)
Класс пожарной опасности	Класс Е		(EN ISO 11925-2, классификация по EN 13501-1)

Стойкость к воздействию УФ	Мембрана не пригодна для использования в условиях постоянного ультрафиолетового излучения.	
Паропроницаемость	$\mu = 20\ 000$	(EN 1931)
Водонепроницаемость	Соответствует норме	(EN 1928)

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	<p>Дополнительные материалы согласно местному прайс-листу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ неармированная мембрана для примыканий Sikaplan® D-18 ▪ неармированная мембрана для примыканий Sikaplan® S-15 ▪ кровельная мембрана для соединений и примыканий, подвергающихся внешним воздействиям, Sikaplan® SG-15 или Sikaplan® VG-15 или Sikaplan® VGW-15 ▪ формованные угловые элементы, готовые уголки и гидроизолирующие накладки для труб; ▪ ламинированная жесть Sika-Trocal® Metal Sheet Type S ▪ очиститель Sika-Trocal® Cleaner-2000 ▪ очиститель Sika-Trocal® Cleaner L-100 ▪ сварочная жидкость Sika-Trocal® Welding Agent ▪ шовный герметик Sika-Trocal® Seam Sealant ▪ контактный клей Sika-Trocal® C-733
Совместимость	<p>Не допустим прямой контакт с полимерами других групп, например: пенополистиролом (EPS), экструдированным пенополистиролом (XPS), полиуретаном (PUR), полиизоцианатами (PIR), фенолсодержащими пенами (PF). Не совместима с материалами, содержащими битум, жир, деготь, масла, растворители.</p>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	-15 °C мин. / +60 °C макс. для сварки горячим воздухом +5 °C мин. / +60 °C макс. для холодной сварки
Температура основания	-25 °C мин. / +60 °C макс. для сварки горячим воздухом +5 °C мин. / +60 °C макс. для холодной сварки

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть однородной и гладкой, не иметь острых выступов и неровностей и т. д.

Мембрану Sikaplan®-SGmA-15 необходимо отделить от несовместимых оснований с помощью эффективного разделительного слоя для предотвращения ускоренного старения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажные работы по укладке ПВХ-мембран могут производить только укладчики, прошедшие обучение в компании Sika®.

Применения химических комплекующих, таких как контактный клей/очиститель мембран возможно при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °C. Обязательно дополнительно изучите техническую информацию по данным продуктам. При монтаже при температуре ниже +5°C рекомендуется применяться специальные меры по организации

труда в соответствии с местными стандартами и нормативами.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Технология укладки:

В соответствии с действующей Инструкцией по укладке кровельных систем с балластом, составленные изготовителем Sikaplan® SGmA-types.

Метод крепления:

Свободная укладка и пригруз балластом. Для фиксации мембраны на одном месте рекомендуется использовать механическое закрепление по периметру кровли. Кровельная гидроизоляционная мембрана свободно укладывается и пригружается балластом согласно местным условиям по ветровой нагрузке. Если вес балласта недостаточен для защиты от ветрового подъема, мембрану можно закрепить механически в месте перехлеста рулонов или вне этой зоны.

Технология сварки:

Швы свариваются внахлест с помощью электрического сварочного оборудования, автоматами сварки горячим воздухом и ручными сварочными аппаратами с регулируемой температурой горячего воз-

духа не менее, чем до +600°C (фенами) с использованием прикаточных роликов.

Рекомендуемый тип оборудования:

- Leister Triac PID - аппарат для ручной сварки
- Leister Varimat - аппарат для автоматической сварки

Параметры сварки, включая температуру и расход горячего воздуха, скорость сварочного аппарата, давление на мембрану должны ежедневно подбираться и проверяться в зависимости от погодных условий и типа сварочного оборудования на строительной площадке непосредственно перед сваркой. Ширина сварного шва должна быть не менее 20 мм.

Если местные погодные условия позволяют выполнить холодную сварку рулонов внахлест с помощью материала Sika-Trocal® Welding Agent, то это допустимо для системы Sikaplan®-SGmA-18 с балластом. Эффективная ширина сварного соединения внахлест при холодной сварке должна быть 30 мм. Чтобы удостовериться в качестве сварочных работ, необходимо провести испытание шва механическим способом с использованием отвертки или стальной иглы. Все дефекты должны быть исправлены с помощью сварки горячим воздухом.

После проверки швов, сваренных холодным способом, на герметичность их необходимо обработать краевым герметиком Sika-Trocal® Seam Sealant.

ОГРАНИЧЕНИЯ

География / Климат

Применение мембран Sikaplan® SGmA-15 ограничивается географическими областями со среднемесячной температурой более -25 °С. Постоянная температура окружающего воздуха во время эксплуатации не должна превышать +50 °С.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ, способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыльности, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта
Sikaplan® SGMА-15
Октябрь 2018, Версия 02.01
020905031000151101

SikaplanSGMA-15-ru-RU-(10-2018)-2-1.pdf

